# ORIENTATION CONTROLLING TOOL FOR CELL, PRODUCTION THEREOF AND METHOD FOR CONTROLLING ORIENTATION OF CELL

Publication number: JP3007576 Publication date: 1991-01-14

Inventor: MATSUDA TAKEHISA; INOUE KAZUHIKO; TANI

NORUTAKA

Applicant: KANEGAFUCHI CHEMICAL IND

Classification:

- international: G01N27/327; C12M3/04; C12N5/00; C12N5/10;

G03F7/26; H01L21/027; H01L21/30; H01L49/00; G01N27/327; C12M3/04; C12N5/00; C12N5/10; G03F7/26; H01L21/02; H01L49/00; (IPC1-7); C12M3/04; C12N5/00; G01N27/327; G03F7/26;

H01L21/027; H01L49/00

- European:

Application number: JP19890141964 19890603 Priority number(s): JP19890141964 19890603

Report a data error here

## Abstract of JP3007576

PURPOSE:To obtain a fine pattern with a high resolution of mum order by forming an orientation pattern composed of a cell adhesive and a cell nonadhesive surfaces. CONSTITUTION:A cell nonadhesive hydrophilic polymer, composed of a hydrophilic polymer (e.g. PVA) without any electric charge and a compound (e.g. sodium 4.4'-diazidostilloner-2,2'-disulflonate) and having photosensitivity is applied or adsorbed on the surface in which a polymer having cell adhesion (e.g. polyacrylic acid) is immobilized and then irradiated with light through a photomask having a desired orientation pattern, subsequently washed and developed to form an image of the cell nonadhesive hydrophilic polymer.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-7576

®Int, Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号		❸公開	平成3年(199	1)1月14日
C 12 M 3/04 C 12 N 5/00 G 01 N 27/327		8717-4B 6807-4B				
G 03 F 7/26 H 01 L 21/027		7124-2H				
49/00		7733-5F				
		7363 - 2 G	G 01 N	27/30	3 5 1	
		2104-5F	H 01 L	21/30	3 6 1	Z
		2104-5F		- 4		Ļ
		6807 - 4B	C 12 N	5/00		A
		**	杏請求 オ	に請求 電	背求項の数 3	(全7頁)

の発明の名称 細胞の配列制御用具、その製法および細胞の配列制御法

②特 顧 平1-141964

20出 願 平1(1989)6月3日

松 田 武 久 大阪府箕面市栗生外院244-1 B-512 危発 明 者 ⑩発 明 者 井 上 和 彦 兵庫県神戸市須磨区横尾8丁目1-1 42-504 孝 大阪府大阪市阿倍野区文の里 4 丁目17-29 ⑩発 明 者 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 4 号 勿出 願 人

弁理十 朝日奈 宗太 外2名 加代 理 人

明月

1 発明の名称

細胞の配列制御用具、その製法および細胞の 配列制御法

#### 2 特許請求の範囲

- 1 細胞接着性表面および細胞非接着性表面よ りなる配列パターンを有することを特徴とす る細胞の配列制御用具。
- 2 細胞接着性表面および細胞非接着性表面よ
  - りなる配列パターンが、
  - (1) 感光性を有する細胞非接着性親水性高分子 を細胞接着性表面に塗布もしくは吸着させて 存在させる丁程.
  - (2)(1)でえられた表面上に望む配列パターンを 有するフォトマスクを設置してパターン露光
  - オスT段お上バ
- (3) 洗浄により現像し、細胞非接着性親水性高 分子よりなる像を細胞接着性表面に形成させ

- る工程
- または

る工程

- (1) 感光性を有する細胞接着性親水性高分子を 細胞非接着性表面に塗布もしくは吸着させて 存在させる工程、
- (2)(1)でえられた表面上に望む配列パターンを 有するフォトマスクを設置してパターン話光
- (3) 洗浄により現像し、細胞接着性親水性高分 子よりなる像を細胞非接着性表面に形成させ
- を経て形成されることを特徴とする細胞の配 列制御用具の製法。
- 3 請求項1記載の細胞の配列制御用具を用い て細胞を培養することを特徴とする細胞の配 列制御法。

#### 3 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

する工程および

本発明は、細胞の配列制御用具、その製法お

よび細胞の配列制御法に関する。

## [従来の技術]

近年、細胞工学、LSI技術、医工学などの急激な選歩とともに、細胞を用いた超小型パイオセンサー、スイッチング素子、パイオリアクター、ハイブリッド型人工協器、さらにはニューロンビューターなどが注目を集め、これらの開発が活発に行なわれている。

細胞を望むように配列させ、しかもその機能 を維持させておくことは難しく、細胞を用いた デパイス実現の一つの障壁となっている。 細胞 を留むように配列させて回路網を形成させると かうような細胞の配列制御技術は、これらのデ パイス実現のための大きなキーテクノロジーと なりうる。

## [発明が解決しようとする課題] -

細胞の配列を制御する試みとしては、インク ジェットプリンターを用いて細胞接着性蛋白質 であるフィブロネクチンを塗布してパターンを 形成し、この上で細胞を堵棄させた例があるが、 解像度がわるく不均一であり、微細加工には適 していない。

また、最近、人工的な凹凸面を用いて神経細 臨シナプス成長の方向制御を試みた例があるが、 躍むような配列を形成させるまでには至ってい ない。

#### [課題を解決するための手段]

## すなわち、本発明は

細胞接着性表面および細胞非接着性表面よりな る配列パターンを有することを特徴とする細胞

## の配列制御用具、

細胞接着性表面および細胞非接着性表面よりなる配列パターンが、

(1) 感光性を有する細胞非接着性親水性高分子を 細胞接着性表面に塗布もしくは吸着させて存在 させる工程、

(2)(1)でえられた表面上に望む配列パターンを有するフォトマスクを設置してパターン電光する 工程および

(3) 洗浄により現像し、細胞非接着性親水性高分子よりなる像を細胞接着性表面に形成させる工程

## または

(1) 感光性を有する細胞接着性親水性高分子を細胞非接着性表面に塗布もしくは吸着させて存在させる工程、

(2)(1)でえられた表面上に望む配列パターンを有 するフォトマスクを設置してパターン露光する 工程および

(3) 洗浄により現像し、細胞接着性親水性高分子

よりなる像を細胞非接着性表面に形成させる工程

を経て形成されることを特徴とする細胞の配列 制御用具の製法、ならびに

前記細胞の配列制御用具を用いて細胞を培養 することを特徴とする細胞の配列制御法 に関する。

## [実施例]

本発明の細胞の配列制御用具は、パターン化 した細胞接着性表面と細胞非接着性表面とが本 発明の細胞の配列制御用具となる材料の表面に 形成されたものである。

前記細胞接着性表面とは、カルボキシル基や アミノ基などの電荷を有する官能基および(ま たは) RGDS(Arg-Gly-Asp-Sor) のような細胞接 替性ペプチドを導入した表面、または細胞接着 性を有する高分子を関定した表面をいう。

前記カルボキシル基やアミノ基などの官能基 は、本発明の配列制御用具となる材料表面をプ ラズマなどの放射線で処理することにより導入 することができる。この際の前記材料としては ブラスチック製の培養用皿、フィルム、チュー ブなどを利用しうる。

前記細胞接着性を有する高分子の具体例としては、たとえばポリアクリル酸、ポリリビニル硫酸、ポリススルホル酸、ポリコリドロ酸、ケラの酸酸、デルマタン硫酸、デトラン酸酸、デルマタンの酸酸、ビアルロン酸酸、サケラクなどの離荷で有する多糖類、コラーゲン、サクチンなどの難荷を有する多糖類、コラーゲンとどの難耐接着性性の対象性性の対象を強性の対象を強性などの影響性を分子となどのがある。これらは単粒で用いてもよく、2 種以上を併用してもよい。

また、前記細胞非複響性表面とは、接触角が 100度以上の疎水性表面、または電荷を育さず 接触角が50度以下の親水性表面をいう。

前記疎水性表面の具体例としては、たとえば

ポリテトラフルオロエチレン、シリコーンなど から形成された表面があげられるが、これらに 限定されるものではない。

また、前記核 触角が 50 度以下の 親水性表面の 具体例としては、電荷を持たない 親水性高分子 よりなる表面、 たとえばポリピニルア ルルアミド、 ポリエチレングリコール、ポリアクリルアミド、 ポリジメチルアクリルアミド、ポリヒドロキン エチルメタクリレート、 さらにはこれらを構成 する単量体の共態合体、セルロースなどがあげ られるが、これらに規定されるものではない。 さらに、 木としては、たとえば各種プラスチック、ガラス、金属などがあげられ、すでにデバ イスとして用いられているたとえば増費用皿、 半導体基盤などの材料も利用できる。

つぎに前記細胞の配列制御用具の製法について説明する。

まず第1の製法として、

細胞接着性表面および細胞非接着性表面よりな

#### る配列パターンを

(1) 感光性を有する細胞非接着性親水性高分子を 細胞接着性表面に盤布もしくは吸着させて存在 させる工程、

(2)(1)でえられた表面上に望む配列パターンを有するフォトマスクを設置してパターン磊光する 工程および

③ 洗浄により現像し、細胞非接着性親水性高分子よりなる像を細胞接着性表面に形成させる工程

## を経て形成する方法を説明する。

類1の製法においては、たとえば細胞排接着性類が性高分子、 FFましくは DR 知 間 何を持たない 和水性高分子が、 放高分子と 2 個以上のアッド 基を育する 化合物とからなる 超波物を本発師 にが の 配 的 の 配 列 制 即 川 具 と なる 細 路 接着 性 表 面 に 密 及 定 出 と に た 、 前 記 る 接着 性 表 面 に 容 多 に 別 定 さ 人 し た を の を 用 い 様 者 性 表 面 で 次 ド 基 を 導 入 し た も の を 用 い 様 も を で る が 、 ア ジ ド 基 を 導 入 し た る を 利 の な と に で る る が 、 ア ジ ド 基 を 導 入 す る 特別 な 様 と で き る が 、 ア ジ ド 基 を 導 入 す る 特別 な ほ

が不要な点および現象時の未反応物の除去が容 易な点で、 該高分子と 2 個以上のアジド基を有 する化合物よりなる組成物を用いるのが好まし い。

前記2個以上のアジド基を有する化合物としては、たとえば第1表に示すような一般のピス アジド化合物、1分子中に2個以上のアジドな合物、1分子中に2個以上のアジドがある が、これらに限定されるものではない。上記ア ジド基には、たとえばカルボニルアジド

1	お 窓 女	deep UV	1	ì	,	3	,	ł	 	ŧ	ŧ	t	•	,	ì	55 16
-	アスアジド代合物	N3 - CM2 - N3	N3-CP-CH1-CF	N3 0 0 0 N3	N 2 - S 02 - S 04	N. Sor Sor	N, \$\log \sights \rights \righ	3. 0 s 0 . 1.	N <sub>3</sub> CCH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	N 3 - C H = C H - C N 3	N, -CH=CH-CN,	$N_3$ — $C_{H=CH-C}$ — $C_{H=CH-C}$ — $C_{H-C}$ — $C_$	K3-CH-CH-CH-CH-CH-CH-N3	$N_3$ $CH$ $CH$ $CH$	N. J. CEMICH CH. S.	$N_3 - \bigoplus_{C,H=C,H=C,H} \bigcap_{c,h=C,H=C,H=C,H=C,H=C,H=C,H=C,H=C,H=C,H=C,H$

(3)

接高分子は、アジド基が光照射により転化したナイトレン基が、細胞接着性表面および接高 分子に対して、たとえば次式に示すような 住着 反応、すなわち、水煮引抜き反応(1)、二重計 での付加 中 C-H 精合への 師人(2)、およびカップ リング反応(3)を行なうことにより間定される。

$$R - \dot{N} + R \cdot H \rightarrow R \cdot + R - \dot{M} + \dot$$

2 R - N - N - N - R - N - R

なお、ナイトレン基はきわめて反応性が高いため、上記の反応以外の反応による結合が生じるばあいもある。また、上記反応が該高分子間に生じ、架積が生じるばあいがあるが、これにより該高分子がより安定的に細胞接着性表面に弱弱さのごとく細胞接着性表面に結合していなく、

また、2個以上のアジド基を有する化合物を 細胞接着性表面に存在させたのち、その上に該 高分子を存在させてもよい。

前記光照射に用いる光照としては、高圧水銀灯、低圧水銀灯、固高圧水銀灯などの各種水銀 切、低圧水銀灯、即高圧水銀灯などの各種水銀 切、エキシマレーザーなどがあるが、及波及域 で感光可能なアジド化合物を用いるばあいは、 フィルターにより短波長域をカットすることに より、短波長紫外線による抜高分子や材料表面への影響を軽減することができる。これは張白賞などの観水性高分子を用いるばあいとくに好ましい。

また、ナイトレン基の反応は極めて短時間で 完了するため、露光時間は5分以内でよい。

パターン 露光の方法は、パターンを有するフォトマスクを設置した上より光照射する方法、 エキシマレーザーによるリソグラフィーを利用する方法などがある。

一方、細胞の配列制物用具の第2の数法は、 前に第1の数法の(1)の工程において、感光性を 有する報約非接着性親水性高分子を細胞接着性 表面に途市もしくは吸着させるかわりに、感光 性を有する前にに強布もしくは吸着させるから 再接着性表面に塗布もしくは吸着させるできる。 第1の製法と同様にして製造する方法である。

第2の製法によれば、たとえば前記期勤接着 性を有する高分子が、該高分子と2個以上のア ジド基を有する化合物よりなる組成物を本発明 の細胞の配列制御用具となる細胞非接着性表面に存在させたのち、光照射することにより、細胞非接着性表面に容易に固定される。

前記のごとく製造される細胞の配列創得用具を用い、常法により細胞を培養することにより、 細胞配列を容易に制調でき、μc オーダーまで の高解像度の微細パターンを形成することがで

えられた微細パターンは、超小型パイオセンサー、スイッチング業子、パイオリアクター、ハイブリッド競人工縁器などの製造、さらにはエューロコンピューターなどの開発に有用である。

っぎに実施例を用いて本発明をさらに詳しく 説明するが、本発明はこれらに限定されるもの ではない。

#### 実施例1

N.N-ジメチルアクリルアミドモノマー (胸関 人 製 ) をアセトン中、過酸化ペンゾイルおよび N.N-ジメチル-p- トルイジルをレドックス系開

始刺として重合し、ポリ(N.N- ジメチルアクリルアミド) (以下、PDNAA という)をえた。

えられた PDNAA 95部 (賃重都 以下同様) に 対して、ピステジド化合物である4.4°- ジアジ ドスチルベン-2.2°-ジスルホン酸ソーダ 5 部を 混合したものをメタノールに溶かし、 8.1% (電盤%、以下同様) 溶液とした。

この溶液を、紙織均養用ポリスチレンシャーレ(コーニング(CORNING) 社製)上に適下し、キャスト製機して温乾し、厚き数十mmの酶を形成したのち、この上に第3回にデオような開え 助と非開孔部とからなる一対の幅が 250μmであるスリットを育するフォトマスクをセットし、高圧、銀灯を用いて30秒間パターン露光した。なお、第3図はフォトマスクの写真のスケッチ図である。

っぎにメタノール、水で充分洗浄して現像し、 PDMAA およびシャーレ表面よりなる微細パター ンを形成したシャーレをえた。

このようにしてえたシャーレに、牛血管内皮

## 実施例 2

実施例 1 のばあいと同様にして剥裂したピス プジド化合物を含むPDMAA の 0.1% メタノール 溶液を、ポリスチレンシャーレに溶下し、キ ャスト製類して風乾してのち、高圧水 銀 灯 を 用 いて葉外線を風射し、PDMAA を光固定したシーレ(以下、PDMAA シャーレという)をえた。 N.R-ジメチルアクリルアミド 8 0 郎とアクリロ キシコハク酸イミド ( 国産化学製) 2 0 郎より な

## 特開平3-7576(6)

る共重合体とフィブロネクチンとを、リン酸酸 耐液 (pH8.5)中で反応させ、フィブロネクチン を固定したN.N-ジメチルアクリルアミド共重合 体(以下、PN-PDMAAという)をえた。

FN-PDMAA 95 部に対してピスアジド化合物 5 部を混合したものをメタノールに溶かし、 0.1 %溶液とした。

えられた溶液をPDMAAシャーレ上にキャスト 数膜して風乾し、厚き数十mmの膜を形成したの ち、フォトマスクをセットし、高圧水銀灯を用 いて30秒間パターン霧光した。

一つぎにメタノール、水で充分洗浄して現像し、 FN-PDMAAおよびPDMAAシャーレ表面よりなる欲 細パターンを形成したシャーレをえた。

このようにしてえたシャーレを用いて実施到 1のばあいと関様にして、牛血管内皮細胞を増 貸したところ、内皮細胞は、PDNAA固定部 (第光部)のみに選択的に仲限・増殖し、細胞 による配列パターンが入られた。

[発明の効果]

本発明の細胞の配列制専用具は、細胞の付着 の有額の選択性がよく、これを用いることによ り、従来の細胞精度と同様にして指費を行なっ で容易に精度の高い細胞配列制御をすることが でき、極めて微細かつ高解像度の細胞配列パク ーンを容易に形成することができる。

また、本発明の製法により、前記配列制御用 具を容易に製造することができる。

本発明は、各種細路機能を応用した超小型パイオセンサー、スイッチング楽子、ハイブリッド型人工観器、パイオリアクー、ニューロコンピューターなどの開発に大きく貢献するの能的関係の研究においても応用できるものである。


## 4 図面の簡単な説明


第1 図は染色された細胞の配列パターンの写 真のスケッチ図、第2 図は第1 図のもとになる 写真よりもさらに拡大された写真のスケッチ図、 第3 図はフォトマスクの写真(倍単は第1 図の

もとになる写真と同じ)のスケッチ図である。

sata.

特許出願人 鐘瀾化学工業株式会社 代理人弁理士 朝日奈宗太 ほか 2 名 95 2 EZ





98 3 EZ

手統補正書(自発)

. .

平成1年7

特許庁長官 吉田文 穀 殿

1 事件の表示 平成1年特許顯第141964号

2 発明の名称 細胞の配列制御用具、その製法および細胞の配列制御法

3 補正をする名 事件との関係 特許出順人 住 所 大阪市北区中之島三丁目 2 番 4 号 名 称 (094) 譲湖化学工業株式会社

代表者 韓 科 村 交 国 4代 歴 人 〒540 住 所 大阪市中央区谷町2丁目2番22号 NSビル 氏 名 (5522) 弁理士 朝 日 寮 京 大学研究 電話 (85) 943-8922 (大学大学) ほか2名 5 補正の対象

(1) 明細書の「発明の詳細な説明」の欄

6 補正の内容

明細書17頁2行の「Duibdoco's」を「Duibecco's」と補正する。

L E